

Spezifikation für Auftausalz 1,5 Code-Nr. 8300, 8141, 8156 und 8181

Merkmale	Teilgetrocknetes, feinkörniges, technisches Natriumchlorid. Der Zusatz eines Antiklumpmittels verhindert das Zusammenklumpen des Salzes.				
Verwendung	Zur Bekämpfung von Schnee- und Eisglätte.				
Zusammensetzung Trockensubstanz	Natriumchlorid	NaCl	mind.	99,5	%
	Sulfat	SO ₄ ²⁻	max.	0,5	%
	Antiklumpmittel E 536	[Fe(CN) ₆] ⁴⁻	max.	20	mg/kg
Feuchtigkeitsgehalt	Massenverlust bei 110 °C	H ₂ O	max.	1,5 *)	%
Physikalische Eigenschaften	Schüttgewicht, lose aufgeschüttet und feucht			1,0	t/m ³
	Schüttgewicht, verdichtet und nachgetrocknet			1,2 - 1,3	t/m ³
	Böschungswinkel, Salz lose	ca.		45	°
	Böschungswinkel, Salz gesetzt	ca.		30 - 35	°
	Körnung			0,1 - 0,9	mm
	mittlere Korngrösse			0,4 - 0,7	mm
*) In Abhängigkeit von der Art der Lagerung und den klimatischen Bedingungen trocknet Auftausalz mehr oder weniger schnell nach. Der effektive Wassergehalt ist somit in der Regel tiefer als 1,5 %. Garantiert werden kann aber in jedem Fall nur die Einhaltung des spezifizierten Maximalwertes.					
Lagerbedingungen	Trocken in geschlossenen Räumen, Hallen oder Silos lagern.				
	Lagertemperatur			> 0	°C
	Relative Luftfeuchtigkeit			< 70	%
Metall- oder Holzsilos die im Freien aufgestellt sind, werden mit Vorteil isoliert oder, je nach Klima, sogar mit einer Heizung ausgerüstet.					
Lagerverhalten	Bei sachgerechter Lagerung ist das Produkt unbeschränkt haltbar.				
Verpackung Liefereinheit	Lose (Code 8300): Auslieferung ab Saline in geeignete Transportfahrzeuge, wie Silo-Bahnwagen, Lastkraftwagen, Streufahrzeuge etc. Abgesackte Ware (Code 8141): 25 kg Polyethylensäcke. Lieferung auf Europaletten zu 800 kg. Abgesackte Ware (Code 8156): 50 kg Polyethylensäcke. Lieferung auf Europaletten zu 900 kg. Big Bag (Code 8181): 1000 kg Einweg-Big Bag. Lieferung auf Europaletten (1 Sack pro Palette)				
weitere Hinweise	Informationen über Auftausalzanwendungen, Lagerung, Handhabung von Auftausalz, Streugeräte, Oekologische Aspekte, Beständigkeit von Werkstoffen etc. sind in der Broschüre "Winterdienst" zusammengefasst. Die Broschüre kann bei den Schweizer Salinen bezogen werden. Für ergänzende Auskünfte steht der Beratungsdienst der Schweizer Salinen zur Verfügung.				
Rückfragen	Schweizer Salinen AG Postfach CH-4133 Pratteln 1 Tel. +41 (0)61 825 51 51 ksc@saline.ch				
Ausgabe	22.10.19/Tr SPZ8300.DOC				