



www.novosan.com
info@novosan.com

Novosan B.V.
P.O. Box 358
2740 AJ Waddinxveen
The Netherlands

Tel.: +31 (0)182 614550
Fax: +31 (0)182 618008

Technische Spezifikationen

NOVOLIN 20PPO325

Komposition	Ein kardierte Spinnvliesfaser 100% Polypropylen. Hydrophobes Vlies , ,imprägniert mit einem medizinischen öl	
	U.M.	Werte
Gewicht (impr)	(g/m ²)	20±1
Impregnung	(%)	10-12
Zieh Stärke MD	(N/50mm)	33
Zieh Stärke CD	(N/50mm)	10
Verlängerung MD	(%)	40 MAX
Verlängerung CD	(%)	80 MAX
Prozessparameter		
Vitesse	(m/min)	100
Pression	(kg/cm)	70
Temperatur gemusterte Rolle	(°C)	150
Temperatur glatte Rolle	(°C)	145
Alle Tests sind ausgeführt nach EDANA empfohlte Test Methoden auf trockenen nonwoven. Durchschnitt werte vom 50 einzige Tests		
Persönliche/ Umwelt Schutz	: Nicht anwendbar	
Handlung und Lagerung	: Normale Forderungen	
Erste Hilfe Leistung	: Keine spezifizierte Massnahme nötig	
WADDINXVEEN, 22-04-2026		