



## TECHNISCHES DATENBLATT TECHNICAL DATA SHEET

### Lettura ® OFFICE

Flächengewicht Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	80					± 3			
Weißgrad D65/10° Brightness D65/10°	ISO 2470-2	%	60	70	80	90	100	± 3			
Weißgrad CIE Brightness CIE	ISO 11475	%	40	55	88	115	135	± 3			
Opazität Opacity	ISO 2471	%	> 96		> 94						
Dicke Thickness	ISO 534	µm	103					± 3			
Feuchte, relativ Moisture, relative	ISO 287	%	30					± 5			
Biegesteifigkeit Bending stiffness	DIN 53121	Nmm	0,20					± 0,05			
Glätte Bekk Smoothness Bekk	DIN 53107	s	40					± 20			

Zertifizierung  
der Produktionsstätte  
Certification  
of production site

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 50001  
PEFC  
Portfolio  
Portfolio

DIN A4  
DIN A3  
gelocht



Lagerung in Räumen bei 15 bis 25°C und kontrollierter Luftfeuchtigkeit  
Storage indoors at 15 to 25°C by controlled humidity

Die technischen Werte dienen der Information. HANSBERG | PAPIER behält sich vor, sie entsprechend der Markt- und Produktentwicklung anzupassen.  
Technical values are for information. HANSBERG | PAPIER reserves the right to adapt them in line with product and market developments.