

Fiche technique

article	Papier de cuisson, FT, blanc, siliconé des deux côtés, 41 gm2		
notre art. no.	4-10108		
votre art. no.	12971.1		
équipé	Format	400 mm x 600 mm	
grammage	41 gm2	+/- 2 gm2	ISO 536
humidité	5,0 %	+/- 1,0 %	ISO 289
résistance à la rupture longitudinale	3,5 kN/m		ISO 1924
rés. au déchirement longitudinale	190 mN		ISO 1974
rés. au déchirement transversale	210 mN		ISO 1974
absorption d'eau	12 gm2	Cobb 60 TS	ISO 535
épaisseur	57	my	ISO 534
sécurité alimentaire	selon EC No 1935/2004 du 27.10.04, Direktiven 80/590/EEC und 89/109/EEC, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch LFGB du 26.04.06, Stand 01.03.08 §§30 und 31, Deutsche Empfehlung XXXVI, Stand 01.06.07, Deutsche Empfehlung XXXVI/2 du 01.06.07, Ce papier de cuisson peut être utilisé en toute sécurité et peut être en contact direct avec des aliments secs, humides et gras. Il convient à la cuisson dans des fours conventionnels à des températures allant jusqu'à 220 ° C.		
classe de danger	Le papier / revêtement / produit final ne sont pas soumis aux dangers réglementation et ne sont pas nocifs pour l'environnement.		
elimination	combustion sans immission dans des installations d'incinération appropriées.		

CH-9100 Herisau, 02.10.2018 rt

Walke AG, Walke 23, CH-9100 Herisau / Schweiz – Tel. 0041 71 353 70 00 – Fax 0041 71 353 70 01

www.walke.ch